

ОТЧЁТ

о выполнении проекта по Программе № 8
фундаментальных исследований Президиума РАН
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов»

Координатор программы: академик В. А. Тартаковский

Секретарь программы: чл.-корр. М. И. Алымов

тел./факс: (499) 135-8641, E-mail: alymov@imet.ac.ru

Адрес Научного совета Программы: 119991 г. Москва,
Ленинский пр-т., 47. ИОХ РАН

Направление: «Дизайн молекулярных магнитоактивных веществ и материалов»

Руководитель направления – академик Р. З. Сагдеев

Секретарь: Т. А. Азбукина, т.495-952-2553, E-mail: azboukina@igic.ras.ru

Введение. Проведено исследование светоиндуцированной спиновой динамики в переключаемых молекулярных магнетиках на основе комплексов меди с нитроксильными радикалами. Поведено исследование молекулярных магнетиков на основе гексафторацетилацетоната меди $[\text{Cu}(\text{hfac})_2]$ и гетероциклического стабильного нитронилнитроксильного радикала 2-(1-*n*-пропил-1*H*-пиразол-4-ил)-4,4,5,5-тетраметил-4,5-дигидро-1*H*-имидазол-3-оксид-1-оксила (L^{R}) состава $\text{Cu}(\text{hfac})_2\text{L}^{\text{R}}$, представляющего собой новый тип фотопереключаемых материалов на основе обменно-связанных кластеров меди(II) со стабильными нитроксильными радикалами.

Исследованы магнитные свойства серии пивалатов $\text{Eu}(\text{III})$ и тербия(III), содержащих в качестве нейтральных лигандов молекулы HPiv , гетероциклические диимины Vpy , Phen или Bath , а также «безлигандные» $\{\text{Ln}(\text{Piv})_3\}_n$. Получены соединения марганца(II) и изучены продукты реакций окисления в синтезе полиядерных фосфонатных кластеров марганца(II), приводящие к формированию гомо- и смешанно-валентных комплексов марганца(III или II,III). Для смешанно-валентного соединения марганца $[(\text{MeOH})_2\text{Mn}^{\text{II}}_5\text{Mn}^{\text{III}}_{11}(\text{O})_8(\text{OMe})_5(\text{O}_3\text{P}^{\text{t}}\text{Bu})_7(\text{Piv})_8]$ выявлен ферромагнитный вклад в обменные взаимодействия между парамагнитными центрами. Синтезированы магнитные наночастицы (Pt , Pt@Ag и FePt) и исследована «конкурирующая» адсорбция молекул на их поверхности.

Открыто новое явление – магнитный изотопный эффект в окислении кристаллического кремния. Найден факт влияния магнитного поля на скорость окисления кремния: магнитное поле ускоряет окисление кремния на 30-50% .

На примере реакции 1,2-дифосфациклопентадиенида натрия с (2,2-бипиридил)медь(I) бромидом продемонстрировано образование полиядерного кластера состава $(\mu_5\text{-}(\text{p-C}_6\text{H}_4)\text{C}_3\text{P}_2)_2 \cdot (\mu_3\text{-Cu}(\text{bipy}))_2 \cdot (\mu_4\text{-}(\text{Cubipy})_2\text{Br}) \cdot (\mu_6\text{-CuBr}) \cdot \text{Br}_3^-$.

По реакции $\text{Ln}(\text{hfac})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($\text{Ln} = \text{Dy}(\text{III})$ и $\text{Gd}(\text{III})$, $\text{hfac} = 1,1,1,5,5,5$ -гексафторацетилацетонат анион) с L , были получены биядерные комплексы состава $[\text{Dy}_2(\text{hfac})_6(\text{H}_2\text{O})_2(\text{L})]$ и $[\text{Gd}_2(\text{hfac})_6(\text{H}_2\text{O})_2(\text{L})]$ в реакции с $\text{Dy}(\text{tta})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($\text{tta} = 2$ -феноилтрифторацетонат анион) выделяется комплекс $[\text{Dy}(\text{tta})_3(\text{L})_0.5]_2 \cdot 3\text{CH}_2\text{Cl}_2$. Комплексы охарактеризованы при помощи РСА, ЭСП, также исследованы их статические магнитные свойства. Для соединений $\text{Dy}(\text{III})$ проведены измерения динамической магнитной восприимчивости.

Октаэдрическое окружение в три-радикальных комплексах алюминия и галлия способствует преобладанию ферромагнитных каналов взаимодействия между магнитными центрами и основному квадруплетному состоянию соединений.

Изучено строение ряда комплексов меди(II) с азометиновыми производными 1,3-диаминопропанола-2 и выявлены основные факторы (донорно-акцепторные свойства заместителей и конформация лиганда), влияющие на величину обменного взаимодействия. В электрохимических условиях зафиксировано образование парамагнитных форм лигандов, координированных с непереходным элементом.

Исследованы теплоемкость и магнитокалорический эффект (МКЭ) трех порфириновых комплексов марганца в магнитных полях от 0 до 1,0Тл и в диапазоне температур 278 – 320К. комплексов χ_M^{para} является аддитивной величиной: $\chi_M^{para}(c) = \chi_M^{para}(a) + \chi_M^{para}(b)$.

Разработан подход, позволяющий направленно получать гетероядерные комплексы, содержащие как один, так и два парамагнитных центра в молекуле трисфталацианината, которые можно использовать для создания новых полифункциональных материалов.

Краткий отчет 2012 г. Проведено исследование светоиндуцированной спиновой динамики в переключаемых молекулярных магнетиках на основе комплексов меди с нитроксильными радикалами. Изучены магнитно-структурные корреляции, присущие природе гетероспиновых систем, способных к индуцируемым спиновым переходам. В его основе лежит целенаправленная разработка синтеза комплексов меди с нитроксильными радикалами и последующее детальное физико-химическое исследование (расшифровка структуры, магнетохимическое и детальное радиоспектроскопическое изучение) соединений в широком температурном диапазоне. Использование указанной совокупности методов позволяет детально проследить структурную динамику как обменных кластеров, так и структурных блоков, формирующих твердую фазу, и установить наиболее значимые движения парамагнитных центров в процессе фазового перехода, определяющие характер магнитного эффекта. Изучение «дышащих» кристаллов предполагает создание в перспективе нового класса гетероспиновых комплексов, способных проявлять эффекты аналогичные спин-кроссоверу, и решение фундаментальной задачи спиновой химии – достижение детального понимания физико-химических свойств многоспиновых систем, способных к термически и фотоиндуцируемым спиновым переходам.

В отчетный период было проведено исследование молекулярных магнетиков на основе гексафторацетилацетоната меди $[Cu(hfac)_2]$ и гетероциклического стабильного нитронилнитроксильного радикала 2-(1-*n*-пропил-1*H*-пиразол-4-ил)-4,4,5,5-тетраметил-4,5-дигидро-1*H*-имидазол-3-оксид-1-оксила (L^R) состава $Cu(hfac)_2L^R$, представляющего собой новый тип фотопереключаемых материалов на основе обменно-связанных кластеров меди(II) со стабильными нитроксильными радикалами.

В результате установлено, что индуцируемое светом спиновое состояние формируется при временной задержке менее 150 наносекунд. Показано также, что наблюдаемая релаксация возбужденного спинового состояния носит экспоненциальный характер в наносекундной шкале и линейно спадает с температурой. На основании полученных данных предложен механизм возникновения наблюдаемых процессов.






Рисунок 1. (a) Структура полимерной цепи переключаемого молекулярного магнетика $\text{Cu}(\text{hfac})_2\text{L}^{\text{Pr}}$, светло-красными эллипсами выделены спиновые триады, участвующие в процессах фотоиндуцируемых спиновых переходов. (b) Схема сечения поверхностей потенциальной энергии, соответствующая двум ян-теллеровским состояниям в триадах дышащих кристаллов. Диаграммы спиновых уровней для низших электронно-колебательных состояний и структуры, соответствующие спиновым триадам в сильно- (SS) и слабосвязанных (WS) состояниях, схематически изображенных слева и справа. Зеленые и красные стрелки иллюстрируют первичные и вторичные переходы. Показанная зелеными точками линия отражает процесс туннельной релаксации из фотоиндуцированного WS-состояния в основное SS-состояние. Показанная красным пунктиром линия отражает процесс электронной спиновой релаксации, наблюдаемый с помощью время-разрешенного ЭПР.

Исследованы магнитные свойства серии пивалатов $\text{Eu}(\text{III})$ и тербия(III), содержащих в качестве нейтральных лигандов молекулы HPiv , гетероциклические диимины Vru , Phen или Bath , а также «безлигандные» $\{\text{Ln}(\text{Piv})_3\}_n$. Магнитные свойства комплексов $\text{Eu}(\text{III})$ соответствуют их ожидаемому парамагнитному поведению. Тогда как комплексы тербия обнаруживают интересное магнитное поведение. Для комплекса $\{\text{Tb}(\text{Piv})_3\}_n$ при 2 К была обнаружена нелинейная зависимость намагниченности от внешнего поля, а комплекс $(\text{HPiv})_6\text{Tb}_2(\text{Piv})_6$ претерпевает переход в магнитоупорядоченное состояние ниже 5 К. Проведена интерпретация магнитных и оптических свойств биядерного комплекса $\text{Phen}_2\text{Er}_2\text{Piv}_6$. Рассмотрена общая теория матричных взаимодействий биядерных комплексов ионов группы железа. Поведен теоретический расчет для тестовых

соединений с достоверными экспериментальными данными по магнитной восприимчивости.




Получены соединения марганца(II) и изучены продукты реакций окисления в синтезе полиядерных фосфонатных кластеров марганца(II), приводящие к формированию гомо- и смешанно-валентных комплексов марганца(III или II,III). Показано, что в большинстве выделенных соединений преобладает антиферромагнитный тип обменных взаимодействий. Для смешанно-валентного соединения марганца [(MeOH)₂Mn^{II}₅Mn^{III}₁₁(O)₈(OMe)₅(O₃PBu^t)₇(Piv)₈] выявлен ферромагнитный вклад в обменные взаимодействия между парамагнитными центрами.



В рамках проекта синтезированы магнитные наночастицы (Pt, Pt@Ag и FePt) и исследована “конкурирующая” адсорбция молекул на их поверхности. Показано, что использование высокомолекулярных стабилизаторов: поливинилпирролидона ($M_w=15000$) и поливинилпиридина ($M_w=10000$) не препятствует сорбции SH-содержащих молекул на поверхность наночастиц. Методом SERS показано, что на поверхности наночастицы происходит сорбция молекул C₆H₅SH, открывающая возможность закрепления органических фотохромов, содержащих SH группы, на поверхности

наночастиц и создания гибридных фотоманнитных композитов на основе специально синтезированных спиропиранов (Sp) с тиольным ($\text{Sp}(\text{CH}_2)_n\text{SH}$, $n=5-7$) и гидроксильным ($\text{Sp}(\text{CH}_2)_n\text{OH}$, $n=5-7$) фрагментами.




Открыто новое явление – магнитный изотопный эффект в окислении кристаллического кремния. Скорость и глубина окисления зависят от ядерного спина кремния: атомы с магнитными ядрами ^{29}Si окисляются почти вдвое быстрее, чем атомы с бесспиновыми, немагнитными ядрами ^{28}Si и ^{30}Si .

Найден факт влияния магнитного поля на скорость окисления кремния: магнитное поле ускоряет окисление кремния на 30-50%.

Оба эффекта – магнитно-изотопный и магнитно-полевой – надежно доказывают, что окисление кремния является спин-селективной реакцией, в которой участвуют радикалы и радикальные пары как промежуточные парамагнитные частицы. Предложен и обоснован спин-селективный, магнитно-чувствительный механизм окисления. Оба явления открывают новые способы модификации и управления свойствами кристаллического кремния как базового и наиболее значимого материала современной микроэлектроники и спинтроники.

Проведено изучение комплексообразующих свойств 1,2-дифосфаферроценов по отношению к комплексам меди (I).




Показано возможность участия в координации обоих атомов фосфора. При этом, в зависимости от условий эксперимента, происходит образование трехядерного комплекса состава $\text{CrFe}(\text{Ph}_3\text{C}_3\text{P}_2) \cdot (\text{Cu}(\text{bipy}))_2$ ($\text{bipy} = 2,2$ -бипиридил) или полиядерного кластера состава $(\text{CrFe}(\text{Ph}_3\text{C}_3\text{P}_2) \cdot (\text{Cu}(\text{bipy}))_3 \cdot (\text{CuBr}))$.


На примере реакции 1,2-дифосфациклопентадиенида натрия с (2,2-бипиридил)медь(I) бромидом продемонстрировано образование полиядерного кластера состава $(\mu_5\text{-}(\text{p-C}_6\text{H}_4)\text{C}_3\text{P}_2)_2 \cdot (\mu_3\text{-Cu}(\text{bipy}))_2 \cdot (\mu_4\text{-}(\text{Cu}(\text{bipy}))_2\text{Br}) \cdot (\mu_6\text{-CuBr}) \cdot \text{Br}_3^-$. При этом образование

кластера происходит путем дополнительной координации атомов фосфора 1,2-дифосфациклопентадиельного фрагмента с бипиридилными комплексами меди с одной стороны и образованием многочисленных связей Cu-Cu или Cu-Br-Cu с другой.


По реакции $\text{Ln}(\text{hfac})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($\text{Ln} = \text{Dy(III)}$ и Gd(III) , $\text{hfac} = 1,1,1,5,5,5$ -гексафторацетилацетонат анион) с L , были получены биядерные комплексы состава $[\text{Dy}_2(\text{hfac})_6(\text{H}_2\text{O})_2(\text{L})]$ (1) и $[\text{Gd}_2(\text{hfac})_6(\text{H}_2\text{O})_2(\text{L})]$ (2), в реакции с $\text{Dy}(\text{tta})_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($\text{tta} = 2$ -феноилтрифторацетонат анион) выделяется комплекс $[\text{Dy}(\text{tta})_3(\text{L})0.5]_2 \cdot 3\text{CH}_2\text{Cl}_2$ (3). Комплексы 1-3 охарактеризованы при помощи РСА, ЭСП, также исследованы их статические магнитные свойства. Для соединений Dy(III) проведены измерения динамической магнитной восприимчивости. Системы 1-3 рассматриваются как два изолированных магнитных центра Ln(III). Соединение 3 не показывает замедление намагничивания в постоянном поле до 1.8K в отличие от соединения 1. В данном случае работает механизм магнетизма изолированного иона.




свободный лиганд





кристаллическая структура комплекса 1



зависимость мнимой магнитной восприимчивости от частоты при 1.8K


Температурная зависимость $\chi_M T$

Разработан подход к получению гетероатомных полидентатных макроциклических лигандов с единой полиеновой системой на основе бис-конденсации тиофендикарбоксальдегидов с 2-[(2-аминофенил)аминометилиден]-1,3-дикарбонильными соединениями. С помощью РСА установлено, что в зависимости от симметричности 1,3-дикарбонильного фрагмента исходного субстрата возможно формирование различных по строению лигандов. Диэтил-2-[(2-амино-фенил)аминометилиден]малонат в кристаллах существует в виде *s-цис, s-транс*-конформера бис-(аминоэфирного) таутомера с *цис*-положением симметричных диэтилмалонатных остатков относительно тиофенового цикла, образуя единую макроциклическую полость с центральным атомом серы. В то время как производные 3-оксоэфиров в кристаллическом состоянии существуют в виде *s-цис, s-транс*-конформеров *EE*-изомеров бис-(аминоенкетонных) таутомеров с двумя независимыми 1,3-аминоенкетонными фрагментами, связанными между собой центральным тиофеновым спейсером и находящимися в *транс*-положении относительно друг друга.




ОБЩИЙ ВИД ДИЭТИЛ-2-[(2-АМИНОФЕНИЛ)АМИНОМЕТИЛДЕН]МАЛОНАТА


Синтезированы четыре новых трис-о-семихиноновых комплекса металлов 13 группы (Al, Ga, In) вида ML₃ (1-4) (где L = анион-радикал 5,8-ди-трет-бутил-2,3-дигидро-1,4-этанохиноксалин-6,7-диона, M = Ga (1), Al (2), In(3); L = анион-радикал 3,6-ди-трет-бутил-о-бензохинона, M = In(4)). По данным рентгено-структурного анализа в комплексах галлия(1) и алюминия(2) металлический центр имеет искаженное октаэдрическое окружение, образованное кислородами о-семихиноновых лигандов. Соединения индия (3, 4) характеризуются тригонально-призматическим окружением атома металла. Октаэдрическое окружение в три-радикальных комплексах алюминия и галлия способствует преобладанию ферромагнитных каналов взаимодействия между магнитными центрами и основному квадруплетному состоянию соединений. Тригонально-призматическое строение комплексов индия определяет антиферромагнитное взаимодействие в трис-о-семихинолятах этого металла и основное дублетное состояние.



Молекулярное строение комплекса 1



Молекулярное строение комплекса 3



Температурная зависимость эффективного магнитного момента от температуры для соединений 1-4


С использованием комбинированного экспериментально-теоретического подхода на основе рентгенодифракционных исследований и квантовохимических расчетов изучено строение ряда комплексов меди(II) с азометиновыми производными 1,3-диаминопропанола-2 и выявлены основные факторы (донорно-акцепторные свойства заместителей и конформация лиганда), влияющие на величину обменного взаимодействия. Показано, что для симметричных плоских биядерных комплексов параметр обменного взаимодействия значительно выше. Изучено строение и магнитные

Разработан синтетический подход к получению гетероядерных гетеролептических трисфталоцианинатов РЗЭ(III). Метод характеризуется высокой эффективностью (выходы ~ 70%) и скоростью протекания реакции (10-20 минут). Выявлены особенности ЯМР спектров комплексов парамагнитных РЗЭ и их зависимости от лантанид-индуцированных сдвигов. С использованием метода Эванса (измерение магнитной восприимчивости в растворе методом ЯМР по смещению сигнала резонанса внутреннего стандарта) были изучены магнетохимические характеристики гомо- и гетероядерных трехпалубных краунфталоцианинатов состава $[(15C5)_4Pc]M^*[(15C5)_4Pc]M(Pc)$, где (a) $M^*=Ln$, $M=Y$, (b) $M=Y$, $M^*=Ln$, (c) $M^*=M=Ln$. показано, что при комнатной температуре магнитная восприимчивость гомоядерных комплексов χ_M^{para} является аддитивной величиной:

$$\chi_M^{para}(c) = \chi_M^{para}(a) + \chi_M^{para}(b).$$

Разработаны методики выращивания монокристаллов гетероядерных комплексов. Результаты РСА полностью согласуются со строением комплексов в растворах, полученным на основании анализа данных ЯМР-спектроскопии. Разработанный подход позволяет направленно получать гетероядерные комплексы, содержащие как один, так и два парамагнитных центра в молекуле трисфталоцианината, которые можно использовать для создания новых полифункциональных материалов. Особенно перспективным представляется применение гетероядерных комплексов для разработки активных компонентов новых молекулярных магнитных материалов, в том числе с переключаемыми свойствами за счет супрамолекулярной сборки.

Синтетический подход к дизайну гетерометаллических трисфталоцианинатов, содержащих в том числе 2 парамагнитных иона



Таким образом, исследования по проектам направления «Дизайн молекулярных магнитоактивных веществ и материалов» позволили получить весьма значительный экспериментальный материал. Он явился результатом работ, направленных на синтез широкого круга соединений, в которых присутствовали парамагнитные центры различной природы и на проведение магнетохимических исследований. На основании анализа полученных данных были проведены теоретические расчеты, которые внесли вклад в развитие такого актуального направления как получение молекулярных магнитных материалов.